

Produktdatenblatt		UNIVERSAL-ABSCHLUSSSTEIN								
Darstellung		CE								
Oberflächen (Lieferzeit beachten)	Beton	Duoprotect DP30	Duoprotect DP60	feingestrahlt	feingestrahlt und diamantgeb.	gealtert/ gerumpelt	gespalten	reduNOx		
	Quarzsand	nachträglich möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich		
	Edelsplitt	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich		
Format		40,0 x 6,0 x 20,0 cm								
Stück/Lage		30 Stk.								
Farben	siehe aktuell	siehe aktuelle Verkaufsunterlagen								
Fakten	<ul><li>Beton mit E</li><li>verminderte</li><li>mit Fase, o</li><li>frost- und te</li></ul>	<ul> <li>Beton aus hochwertigem Quarzsand</li> <li>Beton mit Eisenoxydpigmentfarben</li> <li>verminderte Kalkausblühungen durch Innenhydrophobierung</li> <li>mit Fase, ohne Nut und Feder</li> <li>frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumitttel verwendet werden, die für zementgebundene</li> <li>Oberflächen geeignet sind</li> </ul>								
Wissenswertes		Der muschelkalk-färbige Universal-Abschlussstein passt farblich auch zu basalt-schattierten Pflastersteinen und Platten.								
Technische Angaben					ı					
Nennmaß 1) 2)		40,0 x 6,0 x 20,0 cm								
Abstandhalter		ohne Abstandhalter								
Geforderte Fugenbreite	Zum Verschl Fugen ca. 5 Bei Randeinf	Die Fugenbreite von Stoßfugen müssen mindestens 8 mm, höchstens 15 mm betragen.  Zum Verschließen empfehlen wir trasshältigen **Zementmörtel (z. B. Baumit Randstein Fugenmörtel),  Fugen ca. 5 mm vertieft auszuführen.  Bei Randeinfassungssteinen mit Nut und Feder können die Stoßfugen unverfugt bleiben.  **Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.								
Kantenausbildung		horizontal oben = (2,5+1)x2; horizontal unten = scharfkantig; vertikal = scharfkantig								
Ausführung	1-schichtig	1-schichtig								
Steindicke	20,0 cm	20,0 cm								
Gewicht (kg/Stk.)		ca. 10,50 kg/Stk.								
Menge/Palette		60,00 Stk.								
Bedarf (Stk./Ifm)		2,50 Stk./lfm								
Qualitätsklasse ÖN EN 1340		D	SI							
Bauphysikalische Angaben		Maßgenauigkeit, Biegezugfestigkeit und Abriebwiderstand gem. ÖN B 3256 und ÖN EN 1340 nachgewiesen. Güteüberwachung: FRIEDL Produkte werden CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht.								
Unfallsicherheit	Laut ÖNORN	Laut ÖNORM EN 1340 Rutschsicherheit ausreichend! Quarzvorsatz mit oder ohne DP30 USRV-Wert = 80								
Verlegeart	✓ Handver	egung	mas	chinelle Verle	gung	Vakuum	Hebegerät			

Winterdienst	FRIEDL STEINWERKE empfehlen keine Streu- bzw. Tausalze zu verwenden. Die Verwendung von Streumittel				
(um Schäden an der Oberfläche	ist vorzuziehen. Sehr gut eignet sich das Liapor Winterstreu (Liapor Tongranulat), das die Oberfläche schont				
zu vermeiden)	und im Frühjahr auf Beete oder Grünflächen als Wasserspeicher verteilt werden kann. Bei der Verwendu				
	anderer Streumittel ist ein weiches Gestein (z. B. Kalkgestein, Dolomit etc.) einzusetzen, wobei das Größtkorn				
	kleiner sein muss als die Fugenbreite. Um Kantenbeschädigungen durch Streumittel zu vermeiden, müssen				
	Fugen aufgefüllt sein. Um Scheuerspuren, Kratzer und Kantenbeschädigungen zu reduzieren, muss in jeder				
	Tauperiode der Streusplitt von der gesamten Fläche entfernt werden.				
	Sollten Taumittel nicht vermeidbar sein, dürfen auf frost-tausalzbeständigen Produkten nur Taumittel verwendet				
	werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind, z. B. Kaliumcarbonat. Bei Verwendung von				
	Räumgeräten für die Schneeräumung werden zum Schutz der Steinoberfläche Räumgeräte ohne				
	Schneeketten und mit Kunststoffleisten am Räumschild empfohlen.				
Instandhaltung - Reinigung	Die Instandhaltung ist Sache des Erhaltungspflichtigen und bedeutet, den Bestand zu erhalten, damit dieser				
	funktionsfähig bleibt. Mindestens einmal jährlich ist eine Sichtprüfung durchzuführen.				
	Dehnfugen und Entspannungszonen sind regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf fachgerecht instand zu				
	setzen. Fehlendes Fugenmaterial in der ungebundenen Bauweise ist fachgerecht zu ergänzen.				
	Fugen mit ungebundenem Fugenmaterial sind so zu reinigen, dass das Fugenmaterial weder entfernt,				
	aufgelockert noch ausgesaugt wird. Verschiedene Hersteller von Reinigungsmaschinen bieten Saugkehrwagen				
	an, die speziell für gepflasterte Flächen geeignet sind.				
	Pflegeanleitung siehe www.steinwerke.at und Forum Qualitätspflaster (FQP) Richtlinie - Pflege und Wartung von				
	Pflasterflächen www.fqp.at				
Kantenabplatzungen, Risse	Durch Benutzung können Kantenabplatzungen an Platten, Pflaster-, Zaun-, Mauer- und Bordsteinen nicht				
	vollständig ausgeschlossen werden, denn selbst hochwertige Betone können Kantenabbrüche oder Haarrisse				
	nicht verhindern. Kleinere Abplatzungen können bereits beim Transport und während dem Einbau auftreten.				
	Abplatzungen von wenigen mm Länge, die die Gebrauchstauglichkeit der Steine nicht beeinträchtigen, stellen				
	keinen technischen Mangel dar und sind als hinzunehmende Unregelmäßigkeiten zu akzeptieren. Ein erhöhtes				
	Risiko von Kantenabplatzungen besteht bei scharfkantigen Steinen. Für Schäden durch nicht fachgerechte				
	Verlegung (z. B. Oberbau nicht tragfähig genug, zu engfugig verlegt) übernehmen wir keine Gewährleistung				
	oder Haftung.				

- 1) Nennmaß = Maß ohne Abstandhalter
- 2) Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Nennmaße ergeben. Um Schneidarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Hinweis: Allgemeine Informationen, Verlegehinweise und Leistungserklärung finden Sie bitte auf www.steinwerke.at!