



Produktdatenblatt	PARKSTONE PLUS								
Darstellung									
Oberflächen (Lieferzeit beachten)	Beton	Duoprotect DP30	Duoprotect DP60	feingestrahlt	feingestrahlt und diamantgeb.	gealtert/gerumpelt	gespalten	Duoprotect DP120	
	Quarzsand/Edelsplitt	Standard	auf Anfrage	auf Anfrage	Standard	nicht möglich	nicht möglich	auf Anfrage	
Formate	29,6 x 29,6 x 3,8 cm		44,6 x 29,6 x 3,8 cm		59,6 x 29,6 x 3,8 cm		44,6 x 44,6 x 3,8 cm		
	59,6 x 44,6 x 4,5 cm		59,6 x 59,6 x 3,8 cm		89,6 x 59,6 x 3,8 cm				
Farben	elfenbein, sandstein bzw. individuell aus der Friedl Farbpalette								
Belastbarkeit	nur begehbar								
Fakten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton aus hochwertigem Quarzsand</li> <li>• Beton mit Eisenoxypigmentfarben</li> <li>• verminderte Kalkausblühungen durch Innenhydrophobierung</li> <li>• aus Hochleistungsbeton</li> <li>• die Platten weisen unterschiedliche Oberflächenstrukturen auf (ausgenommen 89,6 x 59,6 cm)</li> <li>• Seitenansicht der Platten mit gleicher Struktur wie Oberfläche</li> <li>• frost-tausalzbeständig</li> <li>• Formate separat lieferbar, ausgenommen 29,6 x 29,6 cm und 44,6 x 29,6 cm</li> </ul>								
Wissenswertes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.</li> <li>• Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Bei zu geringem Abstand kann es zu Kantenabplatzungen kommen, welche keinen Mangel des Produktes darstellen.</li> <li>• Um eine entsprechende Haftung bei gebundener Bauweise zu erreichen, ist auf eine kraftschlüssige Verbindung durch vollflächiges Aufbringen eines geeigneten Klebers z. B. Baumit FlexSteinkleber Weiss S1 (Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten) mittels Zahnpachtel auf der Unterseite der Platten zu achten, wobei die Drainagewirkung des Mörtelbettes nicht beeinträchtigt werden darf.</li> <li>• Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.</li> <li>• Bei gebundener Bauweise (zementäre Verfugung) kann es im Randbereich zu Verfärbungen kommen.</li> <li>• Bei Einzelformat-Verlegung sind die produktionstechnisch unvermeidbaren Farbunterschiede stärker sichtbar als bei Verwendung mehrerer Formate.</li> <li>• Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.</li> <li>• Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Steinoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen wird.</li> <li>• Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.</li> </ul>								
Technische Angaben									
Nennmaß <sup>1) 2)</sup>	29,6 x 29,6 x 3,8 cm		44,6 x 29,6 x 3,8 cm		59,6 x 29,6 x 3,8 cm		44,6 x 44,6 x 3,8 cm		
	59,6 x 44,6 x 3,8 cm		59,6 x 59,6 x 3,8 cm		89,6 x 59,6 x 3,8 cm				
Abstandhalter	ohne Abstandhalter								
Geforderte Fugenbreite	8 - 15 mm								
Empfohlenes Rastermaß	empfohlenes Rastermaß = Nennmaß + empfohlene Mindestfugenbreite								
Ausführung	1-schichtig								

<b>Steindicke</b>	3,8 cm			
	<b>Gewicht pro Stück</b>	<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>Bedarf pro m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup> pro Stück</b>
<b>30x30 cm</b>	ca. 7,65 kg/Stk.	ca. 85,00 kg/m <sup>2</sup>	ca. 11,11 Stk./m <sup>2</sup>	ca. 0,090 m <sup>2</sup> /Stk.
<b>45x30 cm</b>	ca. 11,47 kg/Stk.	ca. 85,00 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7,41 Stk./m <sup>2</sup>	ca. 0,135 m <sup>2</sup> /Stk.
<b>60x30 cm</b>	ca. 15,32 kg/Stk.	ca. 85,00 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5,55 Stk./m <sup>2</sup>	ca. 0,180 m <sup>2</sup> /Stk.
<b>45x45 cm</b>	ca. 17,21 kg/Stk.	ca. 85,00 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4,94 Stk./m <sup>2</sup>	ca. 0,203 m <sup>2</sup> /Stk.
<b>60x45 cm</b>	ca. 22,97 kg/Stk.	ca. 85,00 kg/m <sup>2</sup>	ca. 3,70 Stk./m <sup>2</sup>	ca. 0,270 m <sup>2</sup> /Stk.
<b>60x60 cm</b>	ca. 30,58 kg/Stk.	ca. 85,00 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,78 Stk./m <sup>2</sup>	ca. 0,360 m <sup>2</sup> /Stk.
<b>90x60 cm</b>	ca. 45,95 kg/Stk.	ca. 85,00 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,85 Stk./m <sup>2</sup>	ca. 0,540 m <sup>2</sup> /Stk.
<b>Verwendungsklasse ÖN B 3258</b>	P-A-30			
<b>Qualitätsklasse ÖN EN 1339</b>	PKBTH3			
<b>Bauphysikalische Angaben</b>	<p>Verwendungsklassen gemäß ÖNORM B 3258 - Erläuterungen zu Tabellenangaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P-A-30: frostbeständig, Bruchlast 3,0 kN</li> </ul> <p>Maßgenauigkeit, Biegezugfestigkeit und Abriebwiderstand gem. ÖN B 3258 und ÖN EN 1339 nachgewiesen.</p> <p>Güteüberwachung: FRIEDL Produkte werden CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht.</p>			
<b>Unfallsicherheit</b>	Laut ÖNORM EN 1339 Rutschsicherheit ausreichend! USRV-Wert = 55			
<b>Verlegeart</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Handverlegung <input type="checkbox"/> maschinelle Verlegung <input type="checkbox"/> Vakuum Hebegerät			
<b>Winterdienst (um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden)</b>	<p>FRIEDL STEINWERKE empfehlen keine Streu- bzw. Tausalze zu verwenden. Die Verwendung von Streumittel ist vorzuziehen. Sehr gut eignet sich das Liapor Winterstreu (Liapor Tongranulat), das die Oberfläche schont und im Frühjahr auf Beete oder Grünflächen als Wasserspeicher verteilt werden kann. Bei der Verwendung anderer Streumittel ist ein weiches Gestein (z. B. Kalkgestein, Dolomit etc.) einzusetzen, wobei das Größtkorn kleiner sein muss als die Fugenbreite. Um Kantenbeschädigungen durch Streumittel zu vermeiden, müssen Fugen aufgefüllt sein. Um Scheuerspuren, Kratzer und Kantenbeschädigungen zu reduzieren, muss in jeder Tauperiode der Streusplitt von der gesamten Fläche entfernt werden.</p> <p>Sollten Taumittel nicht vermeidbar sein, dürfen auf frost-tausalzbeständigen Produkten nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind, z. B. Kaliumcarbonat. Bei Verwendung von Räumgeräten für die Schneeräumung werden zum Schutz der Steinoberfläche Räumgeräte ohne Schneeketten und mit Kunststoffleisten am Räumchild empfohlen.</p>			
<b>Instandhaltung - Reinigung</b>	<p>Die Instandhaltung ist Sache des Erhaltungspflichtigen und bedeutet, den Bestand zu erhalten, damit dieser funktionsfähig bleibt. Mindestens einmal jährlich ist eine Sichtprüfung durchzuführen.</p> <p>Dehnfugen und Entspannungszonen sind regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf fachgerecht instand zu setzen. Fehlendes Fugenmaterial in der ungebundenen Bauweise ist fachgerecht zu ergänzen.</p> <p>Fugen mit ungebundenem Fugenmaterial sind so zu reinigen, dass das Fugenmaterial weder entfernt, aufgelockert noch ausgesaugt wird. Verschiedene Hersteller von Reinigungsmaschinen bieten Saugkehrwagen an, die speziell für gepflasterte Flächen geeignet sind.</p> <p>Pflegeanleitung siehe <a href="http://www.steinwerke.at">www.steinwerke.at</a> und Forum Qualitätsplaster (FQP) Richtlinie - Pflege und Wartung von Pflasterflächen <a href="http://www.fqp.at">www.fqp.at</a></p>			
<b>Kantenabplatzungen, Risse</b>	<p>Durch Benutzung können Kantenabplatzungen an Platten, Pflaster-, Zaun-, Mauer- und Bordsteinen nicht vollständig ausgeschlossen werden, denn selbst hochwertige Betone können Kantenabbrüche oder Haarrisse nicht verhindern. Kleinere Abplatzungen können bereits beim Transport und während dem Einbau auftreten. Abplatzungen von wenigen mm Länge, die die Gebrauchstauglichkeit der Steine nicht beeinträchtigen, stellen keinen technischen Mangel dar und sind als hinzunehmende Unregelmäßigkeiten zu akzeptieren. Ein erhöhtes Risiko von Kantenabplatzungen besteht bei scharfkantigen Steinen. Für Schäden durch nicht fachgerechte Verlegung (z.B. Oberbau nicht tragfähig genug, zu engfugig verlegt) übernehmen wir keine Gewährleistung oder Haftung.</p>			

- 1) Nennmaß = Maß ohne Abstandhalter
- 2) Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Nennmaße ergeben. Um Schneidarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

**Hinweis:** Allgemeine Informationen, Verlegehinweise und Leistungserklärung finden Sie bitte auf [www.steinwerke.at](http://www.steinwerke.at)!